



HELIOS SPEKTRA Extra

UTILIZARE

Pentru protejarea și decorarea suprafețelor pereților interiori și a plafoanelor.

Este adecvată pentru vopsirea diferitelor tipuri de tencuieli minerale, plăci din ciment cu fibre de lemn, beton, plăci din gipscarton, tapete din fibră de sticlă, tapete cu modele în relief și de straturi vechi.

CARACTERISTICI

- acoperire ridicată, aspect mat
- aspectul final al peliculei exterioare colorate este frumos și neted
- rezistentă la ștergere umedă
- gamă largă de nuanțe - **HGMIX**
- aplicare ușoară
- foarte permeabilă la vapori
- nedăunătoare sănătății și mediului

DATE TEHNICE	
COMPOZIȚIE	dispersie copolimerică de stiren acrilat, pigment, fileri și aditivi speciali
NUANȚE	albă, HGMIX
NUANȚARE	cu pigmenți în pastă, adecvați pentru vopsele pe bază de apă (până la 3 %) și cu vopsele de dispersie adecvate pentru nuanțare; HGMIX
LUCIU (EN 13 300)	mat
DENSITATE	1,45 – 1,50 kg/l
LAVABILITATE (EN 13 300)	clasa 4 (parțial rezistentă la curățare cu lichide)
DILUARE	cu apă 5 până la 10%
Categoria și limita C.O.V. UE	IIA(a), 30 g/l (2010); produsul conține: max. 22 g/l
AMBALARE	2 l, 5 l, 10 l, 15 l
TERMEN DE VALABILITATE	Termenul de valabilitate al produsului sigilat și depozitat corespunzător (la o temperatură cuprinsă între + 5 °C și + 35 °C, în încăperi uscate) este până la data indicată pe ambalaj. PRODUSUL TREBUIE FERIT DE ÎNGHEȚ!

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	
MOD DE APLICARE	rolă, pensulă, împrăscare
CONDIȚII DE LUCRU	temperatura vopselei, a aerului și a suprafeței trebuie să fie de min. + 5 °C
USCARE (T = + 20 °C, umiditate relativă de 65 %)	stratul este uscat și adecvat pentru aplicarea stratului următor după 4 - 6 ore
GRAD DE EFICACITATE	Teoretic, la aplicarea într-un singur strat, 1 l este necesar pentru 8 – 10 m ² Cantitatea consumată depinde de capacitatea de absorbție și de rugozitatea suprafeței.
CURĂȚAREA UNELTELOR	Imediat după utilizare, cu apă

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafața trebuie curățată de praf, particule neaderente și alte impurități. Îndepărtați straturile vechi și crăpate. Umpleți crăpăturile mai mari și suprafețele deteriorate cu materiale adecvate pe bază de minerale. În continuare, impregnați cu **HELIOS SPEKTRA impregnant acrilic**. Înaintea vopsirii, suprafața trebuie să fie uscată și compactă.

Aplicați **SPEKTRA SANITOL soluție biocid** pe suprafețele pereților care sunt atacate de mucegai și alge. După ce suprafețele s-au uscat, îndepărtați mecanic mucegaiul. Adăugați la vopsea **HELIOS SPEKTRA adaos antimucegai**, care va preveni, pe o perioadă mai lungă de timp, dezvoltarea microorganismelor, sau utilizați **HELIOS SPEKTRA vopsea pentru pereții băilor și bucătărilor**.

Vopsiți petele de nicotină, petele rămase de la scurgerile de apă, petele de gudron și mazălelele cu creion... folosind **HELIOS SPEKTRA vopsea antinicotină**, care este deja stratul final. Curățați suprafețele "sănătoase" și fără crăpături, vopsite uniform cu email, lucios sau semi-lucios sau cu vopsea de dispersie și șlefuiți-le cu hârtie abrazivă (Nr. 150).



SISTEME DE ACOPERIRE

SUPRAFAȚĂ	PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI	IMPREGNARE	CHITUIRE	STRAT FINAL
Suprafață nouă nevopsită - tencuieli cu mortar de ciment - plăci din gips carton - beton și alte substraturi neporoase		1x HELIOS SPEKTRA impregnant acrilic 1x HELIOS SPEKTRA impregnant de adâncime	2x HELIOS SPEKTRA glet gata preparat fin pentru interior (dacă este necesar)	1 - 2x HELIOS SPEKTRA Extra
Vopsită cu vopsele de dispersie - mai multe straturi permeabile, nelavabile - straturi lavabile uniforme și lucioase	curățarea, îndepărtarea particulelor neaderente, repararea zonelor deteriorate curățare, șlefuire	1x HELIOS SPEKTRA impregnant acrilic	2x HELIOS SPEKTRA glet gata preparat fin pentru interior (dacă este necesar)	

MENȚIUNI SPECIALE

- Amestecați bine vopseaua înainte de utilizare.
- Timpul de uscare este mai mare în condiții de temperaturi scăzute și de umiditate mai ridicată a aerului.
- Dacă diluați vopseaua cu o cantitate de apă mărită față de cea recomandată, vopseaua nu va mai acoperi suficient de mult.