



SPEKTRA STANDARD vopsea acrilică pentru fațade

UTILIZARE

Pentru protejarea și decorarea fațadelor și a tuturor celorlalte suprafețe minerale ale pereților exteriori.

Este adecvată pentru vopsirea diferitelor tipuri de tencuieli minerale, plăci din ciment cu fibre de lemn, beton, plăci din gipscarton, tapete din fibră de sticlă, tapete cu modele în relief și straturi vechi.

CARACTERISTICI

- Se poate dilua cu apă, vopsea ecologică și nedăunătoare sănătății
- Rezistentă la influențele meteorologice și la atmosfera industrială dăunătoare
- Rezistentă la frecare umedă

DATE TEHNICE	
TIPUL PRODUSULUI	copolimer de stiren acrilic, pigmenți, fileri și aditivi speciali dizolvați în apă
NUANȚE	alb
NUANȚARE	posibilă cu coloranți adecvați pentru vopsele pe bază de apă (3-5%) și cu vopsele de dispersie adecvate pentru nuanțare
DENSITATE	1,55 ± 0,03 kg/l
LUCIU	EN 13300 – mat
LAVABILITATE	EN 13300 – clasa 2 (DIN53778-S)
DILUARE	cu apă între 5% și 10%
Categoria și limita C.O.V. UE	IIA(c), 40 g/l (2010); produsul conține: max. 23 g/l
AMBALARE	alb: 5 l, 10 l și 15 l
TERMEN DE VALABILITATE	Termenul de valabilitate al produsului sigilat și depozitat corespunzător (la o temperatură cuprinsă între +5°C și +35°C, în încăperi uscate) este până la data indicată pe ambalaj. PRODUSUL TREBUIE FERIT DE ÎNGHEȚ!

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	
APLICARE	rolă, pensulă, pulverizare
CONDIȚII DE LUCRU	aer, suprafață și vopsea cu o temperatură de min. +5°C
USCARE (T = +20°C, umiditate relativă de 65%)	stratul este uscat și adecvat pentru aplicarea stratului următor după 5 - 7 ore
ACOPERIRE	3 - 4 m ² cu 1 l (în două straturi), în funcție de permeabilitatea și rugozitatea suprafeței
CURĂȚAREA UNELTELOR	imediat după utilizare cu apă

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafața trebuie să nu prezinte urme de praf și impurități. Recomandăm spălarea cu apă sub presiune sau vaporii. Îndepărtați straturile vechi neaderente de pe suprafața solidă. Reparați suprafețele rugoase și neuniforme cu materiale care să aibă aceeași compoziție ca și suprafața însăși (mortar sau mortar de ciment), lăsați-le să se usuce bine (pentru fiecare cm de grosime al unei tencuieli noi, durata de uscare este de 7 - 9 zile în condiții meteorologice normale). Îndepărtați mecanic particulele neaderente de pe fațadele vechi cu tencuială de var și renovați.

Înainte de vopsirea (recondiționarea) suprafețelor deja vopsite, trebuie să verificați dacă straturile vechi sunt adecvate vopsirii, solide și aderente.

Înainte de vopsirea, suprafața trebuie să fie uscată și compactă.

Nu aplicați **SPEKTRA STANDARD vopsea acrilică pentru fațade** pe ploaie, ceață, vânt puternic. În condiții însoțite, trebuie să protejați fațada pentru a evita uscarea neuniformă care influențează calitatea peliculei.

Aplicați **SPEKTRA SANITOL soluție biocid** pe suprafețele care sunt atacate de mușcari și alge. După uscarea pereților, îndepărtați mecanic mușcariul. Puteți să repetați procedura de mai multe ori, în funcție de intensitatea atacului. Adăugați la vopsea **SPEKTRA adaos antimușcari** care va preveni, pe o perioadă mai lungă de timp, dezvoltarea microorganismelor. Adăugați la vopsea soluție **SPEKTRA adaos antimușcari**, care, pe termen lung, previne dezvoltarea microorganismelor.

Dacă este necesar îndepărtați salpetrul cu o perie și impregnați suprafața cu **SPEKTRA impregnare de adâncime**.



SISTEME DE ACOPERIRE

În tabelul de mai jos, sistemele prezentate sunt exemple ale posibilei pregătiri și protecții a diferitelor suprafețe. Înainte de aplicarea unui sistem bine determinat, suprafața sau obiectul trebuie verificat(ă) și evaluat(ă) cu grijă, iar dacă este posibil, protecția propusă trebuie testată pe suprafață.

SUPRAFAȚĂ	PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI	IMPREGNARE	STRAT FINAL
<u>Tencuieli cu mortar de ciment</u> - noi - vechi, necretoase - vechi, cretoase <u>Tencuieli de dispersie</u> - noi - vechi Beton, ciment cu fibre de lemn și alte substraturi neporoase Suprafață vopsită cu vopsele de dispersie	dacă este necesar, curățarea, îndepărtarea particulelor neaderente, repararea zonelor deteriorate	1x SPEKTRA impregnant acrilic 1x SPEKTRA impregnant de adâncime 1x SPEKTRA impregnant acrilic 1x SPEKTRA impregnant de adâncime 1x SPEKTRA impregnant acrilic	2x SPEKTRA STANDARD vopsea acrilică pentru fațade

OBSERVAȚII

- Amestecați bine vopseaua înainte de utilizare.
- Dacă diluați vopseaua mai mult decât se recomandă, gradul de acoperire scade.
- Timpul de uscare crește la temperaturi joase și la o umiditate mai ridicată a aerului.