



TESSAROL lac pentru bărci

UTILIZARE

Pentru lăcuirea lemnului exploatat în interior și exterior: uși, lambriuri de lemn, plută, mobilier de grădină, bărci...

CARACTERISTICI

- Rezistent la umiditate ridicată și la diferențe mari de temperatură
- Întindere simplă
- Luciu stabil
- Aplicare ușoară
- Rezistență la agenți de curățare casnici

DATE TEHNICE	
TIPUL PRODUSULUI	liant alchidic, solvent
NUANȚE	incolor
NUANȚARE	
LUCIU	luciu
DENSITATE	0,9 g / ml
DILUARE	TESSAROL diluant , max. 5 %
Categoria și limita C.O.V. UE	IIA(e), 400 g/l (2010); produsul conține: max. 400 g/l
AMBALARE	0,2 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l
TERMEN DE VALABILITATE	Termenul de valabilitate al produsului sigilat și depozitat corespunzător (la o temperatură cuprinsă între +5°C și +35°C, în spații de depozitare uscate) este până la data indicată pe ambalaj.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE				
APLICARE	diluare	vâscozitate	diuză	presiune
pensulă, rolă	dacă este necesar – max. 5%			
pulverizare				
convențional	max. 10%	aprox. 40 s	1,2 – 1,5 mm	3 – 4 bari
fără aer		conform livrării	0,23 – 0,28 mm	120 – 160 bari
CONDIȚII DE LUCRU	temperatura vopselei, aerului și obiectului trebuie să fie de minim +5°C			
USCARE (T = +20°C, umiditate relativă de 65%)	uscare praf după aproximativ 3 ore, uscat pentru atingere după 4 - 5 ore, următorul strat după 24 de ore La temperaturi mai mici și o umiditate relativă mai ridicată, durata de uscare se va prelungi.			
ACOPERIRE	teoretică: cu 1 l 8 – 10 m ² într-un singur strat Acoperirea practică depinde de finisarea prealabilă a suprafeței, de tipul de lemn și de aplicare.			
CURĂȚAREA UNELTELOR	TESSAROL diluant			

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafață din lemn

Umiditatea lemnului de esență moale nu trebuie să depășească 15%, iar a celui de esență tare nu trebuie să depășească 12%. Suprafața uscată trebuie șlefuită și curățată, iar ceara, rășinile și grăsimea trebuie îndepărtate cu **NITRO diluant**.

Recondiționarea straturilor vechi

Curățați și șlefuiți straturile nedeteriorate, straturile deteriorate trebuie înlăturate în totalitate.



SISTEME DE ACOPERIRE

SUPRAFAȚĂ		PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI	GRUND	STRAT FINAL
LEMN NOU	interior	șlefuire, îndepărtare a murdăriei		2x TESSAROL lac pentru bărci
	exterior		BORI lazur strat subțire în nuanța dorită	2 - 3x TESSAROL lac pentru bărci
STRATURI VECHI	interior	curățare și șlefuire, îndepărtare a straturilor deteriorate		1 - 2x TESSAROL lac pentru bărci
	exterior		Pentru straturi foarte deteriorate, BORI lazur strat subțire în nuanța dorită	2x TESSAROL lac pentru bărci

OBSERVAȚII ȘI SPECIFICAȚII

- Straturile incolore nu oferă o protecție suficientă împotriva razelor UV, prin urmare, nu le recomandăm ca straturi aplicate independent pentru lăcuirea în exterior.
- Pentru a obține un efect decorativ, înainte de lăcuire puteți utiliza **BORI lazur strat subțire** în nuanța dorită.
- La vopsirea lambriurilor, recomandăm impregnarea lemnului pe ambele fețe cu **BORI lazur strat subțire** sau **BORI lazur strat subțire biocid** pentru a obține o mai bună stabilitate dimensională.
- În încăperi cu aerisire necorespunzătoare, poate apărea un miros puternic (din cauza solvenților organici). Prin urmare, nu recomandăm straturi pe bază de solvenți și rășini alchidice pentru lăcuirea pieselor de mobilier în interior.