

Fișa tehnică

AT120

SILICONE WASHPRIMER

Primer pe bază de silicon

18-03-2025 / V 2

Descriere

Utilizați ca grund special pentru materiale problematice, de ex. polipropilena. Îmbunătățește aderența între suprafețele adezive neporoase (de exemplu, metal, sticlă, plastic) și materialele de etanșare cu silicon Illbruck.



Caracteristici și beneficii

- Primer foarte bun pe substraturi dificile precum polipropilena (vezi și tabelul din catalogul de produse)
- Primer pe suprafețe non-absorbante, cum ar fi plastic sau metal
- Pentru toate materialele de etanșare Illbruck din silicon

Scopul utilizării

illbruck AT120 optimizează legătura (aderența) între suprafețele adezive neabsorbante și etanșanții pentru rosturi. Având în vedere numărul mare de materiale diferite cu care vin în contact agenții de etanșare Illbruck, precum și texturile de suprafață variate, este necesar să se utilizeze grunduri adaptate grupurilor individuale de materiale.

Împachetare

AT120 este livrat sub formă de doze de 125 ml și 500 ml.

Culoare: Transparen

Termen de valabilitate

18 luni

Depozitare

A se depozita pe verticala la umbra în condiții uscate între +5°C și +25°C.

Preparare

În cazul fiecărui material, suprafața trebuie să fie uscată, fără praf și grăsimi. Grundurile noastre sunt livrate ca soluții cu vâscozitate redusă. Aplicarea trebuie făcută într-un strat subțire. Timpii de ventilare specificați se aplică la temperatura normală.

Fișa tehnică

AT120

SILICONE WASHPRIMER

Aplicație

Noi putem oferi doar informații generale și putem face o clasificare inițială. Recomandări suplimentare pot fi găsite în fișele de informații despre produs pentru etanșanții individuali. Dacă materialele sunt utilizate pentru proiecte mari, testele vor fi efectuate pe suportul original. În cazul fiecărui material, suprafața trebuie să fie uscată, fără praf și grăsimi. Grăsimile, uleiurile etc. pot fi îndepărtate cu ajutorul produselor de curățat illbruck AT115, AT160 sau AT200. Pe materialele care pot elibera cu ușurință compuși în substratul aderent, ca de ex. PVC, gudron, bitum sau elastomeri organici nu se obține aderența adezivilor și etanșanților sau se obține o aderență insuficientă. Grundurile noastre sunt livrate ca soluții cu vâscozitate redusă. Aplicarea trebuie făcută într-un strat subțire. Timpii de ventilare specificați se aplică la temperatura normală.

Instrucțiuni de aplicare pentru grund: pentru toate lucrările importante și mari, testele de aderență trebuie efectuate pe suporturile originale. Consumul de grund: lățimea/adâncimea rostului variază destul de mult, iar absorbția componentelor care trebuie etanșate este diferită. Este dificil de specificat astfel un consum exact. Ca regulă generală, consumul mediu pentru 10 l de etanșant este de 0,5 l de grund. Nu lăsați recipientele deschise și utilizați-le imediat (reacție chimică cu umiditatea aerului).

Vă rugăm să rețineți

Toate grundurile sunt clasificate și etichetate conform directivelor CE / GefStoffV. Toate grundurile sunt mărfuri periculoase în conformitate cu reglementările de transport. Fișa de Securitate respectivă conform 91/155 / CEE este disponibilă la cerere.

Garanție

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată. Cea mai recentă versiune a Fișei de Securitate poate fi găsită pe www.illbruck.com

Măsuri de securitate

Înainte de a utiliza produsul, trebuie citită și înțeleasă fișa cu date de securitate. Cea mai recentă versiune a Fișei de Siguranță poate fi accesată pe www.illbruck.com

Suport tehnic

La cerere, tehnologia aplicației Tremco CPG este disponibilă la +40 749 045 071 în orice moment.

Timp de uscare

20 minute

Fișa tehnică

AT120

SILICONE WASHPRIMER