

Fișa tehnică

OS925


BARRIER SEAL COATING

Hidroizolație lichidă

17-03-2025 / V 2

Descriere

O membrană de etanșare lichidă, monocomponentă, pe bază de emulsie de latex de bitum, care formează o peliculă flexibilă, impermeabilă și etanșă la aer după întărire.



Caracteristici și beneficii

- Permanent stabilă UV
- Îndeplinește standardele claselor W2A, CB2, C2A, R2, ČSN EN 15 814
- Potrivită pentru aplicații sub nivelul solului
- Flexibilă și dură după întărire
- Aderă la o gamă largă de substraturi
- Bazată pe apă
- Inodoră în timpul procesării
- Tencuibilă
- Potrivit pentru aplicare manuală și automată
- Aderă chiar și la substraturi umede

Scopul utilizării

O membrană lichidă specială, care poate fi aplicată atât manual cu o perie, cât și prin pulverizare automată. Produsul este destinat atât renovărilor cât și clădirilor noi, atunci când este necesar să se creeze o izolație perfectă, impermeabilă și etanșă la aer. Poate fi, de exemplu, etanșarea pătrunderilor, rosturilor, teraselor, balcoanelor, curților englezești, pivnițelor și garajelor, repararea elementelor de instalații sanitare și etanșarea modulelor de fațadă, elemente prefabricate, ferestre și luminatoare. Membrana are un spectru larg de aderență. Aderă la toate materialele de construcție obișnuite, cum ar fi lemn, PAL, plăci OSB, oțel, beton, cărămidă, piatră, lemn, aluminiu, oțel, poliuretan, EPS și XPS.

Împachetare

Pentru aplicări exterioare și interioare

Termen de valabilitate

12 luni

Preparare

Suprafețele de bază trebuie să fie portante și curate.

Curățați și degresați substraturile neporoase folosind AA404.

Curățați suprafețele poroase cu o perie de oțel și apoi îndepărtați praful cu o pompă sau o mătură.

Rosturile și pătrunderile din substrat cu o dimensiune de 5 mm și mai mare trebuie umplute cu spumă PUR, ipsos sau adeziv

Fișa tehnică

OS925

BARRIER SEAL COATING

de ciment înainte de aplicare.

La aplicarea membranei, temperatura substratului și a aerului trebuie să fie mai mare de 5 °C.

Apa, ploaia și înghețul trebuie evitate în timpul perioadei de uscare.

Aplicație

Amestecați bine conținutul găleții cu mâna, timp de aproximativ 3 minute înainte de utilizare.

Aplicați pe partea îndreptată spre sursa de apă.

Membrana se aplică în cel puțin 2 straturi, cu sau fără armare, cu pensula, spatula sau rola.

Membrana poate fi aplicată și cu echipamente de pulverizare fără aer, de exemplu Graco Mach VII

Procontractor.

Următoarele straturi pot fi aplicate numai după ce primul strat s-a uscat complet, în funcție de condițiile mediului înconjurător, de obicei după 1 până la 3 zile.

Membrana este suficient de uscată atunci când rămâne ferm conectată la substrat și este ea însăși flexibilă și rezistentă.

Unelte de lucru și mijloacele auxiliare trebuie curățate pe perioada întreruperii mai îndelungate a lucrului.

Pentru o mai bună curățare a echipamentelor de lucru (perii, spatule) este recomandată înmuierea în apă înainte de aplicare.

Straturi protectoare

Conform DIN 18195, membrana trebuie să fie prevăzută cu un strat protector suplimentar sub nivelul solului.

Stratul de protecție poate fi aplicat numai după ce OS925 s-a uscat suficient.

În aceste scopuri, se pot folosi plăci EPS sau XPS, plăci de spumă, folii protectoare.

Membrana OS925 poate fi și tencuită, pentru mai multe informații contactați departamentul nostru tehnic.

Vă rugăm să rețineți

Nu expuneți membrana la apă, ploaie sau îngheț în timpul aplicării sau întăririi.

OS925 nu aderă bine la sticlă, EPDM, PTFE și PE.

OS925 poate fi păstrat în ambalajul original sigilat timp de cel puțin 12 luni.

Gălețile deja deschise pot fi depozitate dacă folia de protecție este repusă pe material și sunt resigilate ermetic.

Gălețile trebuie depozitate fără îngheț și nu trebuie expuse la lumina directă a soarelui sau la încălzire excesivă.

Când se aplică pe suprafețe neporoase, este nevoie să vă așteptați la un timp de uscare mai lung.

A nu se aplica la temperaturi sub 5 °C.

Nu adăugați substanțe la izolație. OS925 este deja amestecat la densitatea optimă. Nu diluați! Nu este permisă adăugarea suplimentară de nisip, lianți și alte substanțe!

În timpul prelucrării și maturării, materialul nu trebuie expus la ploaie timp de cel puțin 5 ore.

Când lucrul este întrerupt, reduceți stratul de izolație la grosimea zero și creați o suprapunere în timpul aplicării următoare.

Întreruperea lucrului nu trebuie făcută în colțuri.

Garanție

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru.

Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată. Cea mai recentă versiune a Fișei de Securitate poate fi găsită pe www.illbruck.com

Fișa tehnică

OS925

BARRIER SEAL COATING

Măsuri de securitate

Înainte de a utiliza produsul, trebuie citită și înțeleasă fișa cu date de securitate. Cea mai recentă versiune a Fișei de Siguranță poate fi accesată pe www.illbruck.com

Suport tehnic

La cerere, tehnologia aplicației Tremco CPG este disponibilă la +40 749 045 071 în orice moment.

Certificare



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Czechia
+420 296 565 333
prodej@tremcocpg.com